

RAPPORTO DI PROVA**106364 / 1**

Ricevimento campione: 18-06-09

Esecuzione prova: 07-07-09

Emissione rapporto: 14-07-09

Denominaz.campione: Vernice all'acqua per parquet 2960

KEMICHAL S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO, 2
35010 TREBASELEGHE (PD)
ITALY**Pavim.in legno.Determinazione della resistenza agli agenti chimici EN 13442/02**

Prodotti	Temperatura iniziale del prodotto (°C)	Tempo di applicazione	Valutazione	
			a	b
Acqua distillata	20	(24±1) h	5	5
Agente detergente	20	(24±1) h	5	5
Acetone	20	(120±10) s	4	4
Etanolo (sol. acquosa 50%)	20	(24±1) h	5	5
Vino rosso	20	(24±1) h	5	5
Aceto di vino rosso	20	(24±1) h	5	5
Olio d'oliva	20	(24±1) h	5	5
Latte vaccino	80	(24±1) h	5	5
Caffè	80	(24±1) h	2	2
Tè	80	(24±1) h	3	3
Ammoniaca (sol. acquosa 10%)	20	(8±1) h	2	2
Inchiostro	20	(24±1) h	2	2

Valutazione dei risultati:

5=nessun difetto

4=lieve alone o segno appena visibile

3=lieve segno visibile da più direzioni

2=segno pronunciato

1=degrado superficiale o danno strutturale

- Valutazione a = eseguita con luce diffusa

- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

Annotazioni (*)

- il cliente ha chiesto di non eseguire l'invecchiamento ed il condizionamento;

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il responsabile di reparto
Dott. Franco BulianIl Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.